

Thermal Property of PLAVIS

1. 내열성과 물성의 열화


PLAVIS는 대기중에서 융점 (T_m)이 없고 300°C 까지 연속사용이 가능합니다(Figure 1).

대기중 370°C에서 최초의 인장강도가 50%가 될 때 까지 PLAVIS-N은 약 200시간, PLAVISG15 (15wt%Graphite)는 약 220시간을, PLAVIS-G40(40wt% Graphite)는 360시간이 소요됩니다 (Figure 2).


400°C까지 온도에서 시간에 따라 잃게 되는 성능은 산화에 의한 열화가 주 원인이기 때문에, 질소 또는 진공상태와 같은 비활성 분위기에서는 PLAVIS의 내열성이 향상됩니다.

<Table 1> PLAVIS 내열성

유리전이점(T_g)	없음
HDT (18.6kg/cm ²)	360 °C
Thermal decomposition temperature(°C, in air)	614 °C
Thermal 50wt% reduction time(min, in air)	239min




< Figure1 > Continuous Service Temperature in air per ASTM D-794)




< Figure 2. > PLAVIS의 열화에 의해 50%강도에 도달하는 온도와 시간과의 관계
(공기중 370°C)

PLAVIS는 유리전이온도(T_g)나 연화점이 없기 때문에 대부분의 열가소성 엔지니어링 플라스틱 (예. PEEK)이 T_g 에 접근함에 따라 그 성능이 크게 저하하는 것과는 달리 온도에 의한 강도나 탄성을의 저하가 거의 직선의 움직임을 보이게 됩니다.


PLAVIS의 최고 사용온도는 T_g 또는 연화점으로 결정되는 것이 아니고 열화의 정도에 따라 결정이 되기 때문에 이론적으로는 열화가 시작되는 한계점인 614°C까지 단시간 사용할 수 있으나, 안정적인 단기간 사용온도는 480°C입니다.




<Figure 3. > Thermal Decomposition temperature in air



< Figure 4. > Thermal 50wt% reduction time in air




< Figure 5. > PLAVIS의 대표적 인장응력-변형 곡선[ASTM-E8, 260°C]




< Figure 6. > PLAVIS의 대표적 인장강도와 온도와의 관계 ASTM-D1708

PLAVIS의 내열성이 다른 고내열 엔지니어링 플라스틱과 다른점은 높은 HDT로도 설명이 가능합니다. 쉽게 구할 수 있는 PAI, PEI, PEEK 등과 같은 사출성형이 가능한 수지는 성형가공이 용이한 반면 융점 (T_m) 또는 유리전이온도(T_g)가 있어 그 이상의 온도 내에서는 형태의 붕괴가 발생하여 구동에 견뎌 낼 수 없으나, PLAVIS는 T_g , T_m 이 없어 고온영역에서의 용융에 의한 형태의 붕괴가 없기 때문에 고온영역의 구동에 견딜 수 있는 유일한 고분자소재라는 것은 높은 HDT값을 가지는 것으로 증명이 가능 합니다 (Figure 7).



< Figure 7. > 각종 Engineering Plastic과의 HDT 비교[@264psi]

PLAVIS의 내열성이 다른 고내열 엔지니어링 플라스틱과 다른점은 높은 HDT로도 설명이 가능합니다. 쉽게 구할 수 있는 PAI, PEI , PEEK 등과 같은 사출성형이 가능한 수지는 성형가공이 용이한 반면 융점(T_m) 또는 유리전이온도(T_g)가 있어 그 이상의 온도 내에서는 형태의 붕괴가 발생하여 구동에 견뎌 낼 수 없으나, PLAVIS는 T_g , T_m 이 없어 고온영역에서의 용융에 의한 형태의 붕괴가 없기 때문에 고온영역의 구동에 견딜 수 있는 유일한 고분자소재라는 것은 높은 HDT값을 가지는 것으로 증명이 가능 합니다.



< Figure 6. > 각종 Engineering Plastic과의 HDT 비교[@264psi]


2. 열팽창 특성

PLAVIS도 일반적인 엔지니어링 플라스틱과 같이 온도에 따라 치수가 변화하며, 열팽창의 정도는 Grade에 따라 달라집니다.

Table 2는 PLAVIS 성형품의 대표적인 열팽창 계수를 나타내고 있습니다. Graphite(흑연)는 성형품의 열팽창을 저하시키므로 PLAVIS-G15는 PLAVIS-N보다 열팽창 정도가 작고, PLAVIS-G40은 PLAVIS-G15보다 더욱 작으며, 그 치수는 일반적인 알루미늄 재료와 대체로 동등한 값을 나타냅니다.

< Table 2> PLAVIS의 평균 열 선 팽창계수

Grade	PLAVIS-N	PLAVIS-G15	PLAVIS-G40
열팽창계수($\mu\text{m}/\text{m}/^\circ\text{C}$)	5.6	4.8	4.4




< Figure 7.> 각 종 소재의 열팽창계수 비교[23~300°C]


3. 연소성

PLAVIS는 대기 중에서 불꽃을 내며 연소하지 않으며, 또한 어떠한 물질이 연소를 계속하기 위해 필요로 하는 최저 산소량을 나타내는 한계 산소치수는 PLAVIS-N이 55%, PLAVIS-G15가 54.15%, PLAVIS-G40이 53.7%입니다.

대부분의 엔지니어링 플라스틱에서는 방향성 폴리에스터가 36%, 폴리카보네이트는 33%, PPO는 30% 그리고, 나일론 66은 28%로서, PLAVIS의 한계산소치수가 월등히 높은 값을 내내 내므로 연소가 힘든 재료입니다.



< Figure 8> PLAVIS와 각 종 Enpla와의 산소한계지수의 비교



< Figure 9> PLAVIS-N의 공기 중 고온 하에서의 노출시험(1분간)